TERRA ROSSA PER FONDERIA

TIPO K, N, M, GR, ECO, P180S

GENERALITA'

Sabbia agglomerata con oli, esente da acqua, pronta all'uso.

L'alta coesività permette una formatura precisa e dimensionalmente accurata.

COMPOSIZIONE

Sabbia molto fine legata con particolari bentoniti e olio minerale paraffinico.

UTILIZZAZIONE

Per formatura a mano e meccanica in relazione a getti di alluminio, bronzo, ottone ed in particolare per fusioni artistiche.

La sabbia rossa normalmente viene impiegata come terra modello (copertura modello) setacciandola per 10-20 mm di spessore sul modello stesso. Pressarla leggermente con le mani e quindi completare il riempimento della forma con la sabbia o terra tradizionale. Compattare sino a durezza voluta .

Si raccomandano molteplici attacchi di colata per evitare turbolenze durante il veloce riempimento della forma. Poiché la permeabilità è bassa si consiglia di provvedere mediante tirate d'aria all'evacuazione dei gas.

DATI CHIMICO FISICI

Parametri	Metodo	U/M	Valore
Aspetto	60	-	materiale pastoso
Colore	1250	-	rosso
Resistenza alla compressione	9350	g/cm^2	500÷700
Permeabilità	7840	%	30÷40

Mambretti Metalli S.r.l.
Via I° Maggio, 312 - 30022 Ceggia (Ve)
Tel. +39.0421.322263 - Fax +39.0421.466490
www.mambrettimetalli.it - P.IVA: 03091660278

FORNITURA E STOCCAGGIO

Imballo: sacchi di plastica da 30 kg su bancali da 1200 Kg. Su richiesta il prodotto può essere fornito in big bags da 1200 Kg.

Immagazzinamento: conservabile a lungo negli imballi originali se tenuto sempre al coperto.

ETICHETTATURA

Consultare la scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute in questo documento sono basate sulle conoscenze relative alle prescrizioni per il corretto uso del prodotto. La Mambretti Metalli non assume responsabilità per impieghi non conformi alle informazioni sopra riportate, non corretti o impropri o, in caso di rivendite a terzi, per carenze di informazioni ai consumatori finali.

Per impieghi non espressamente indicati, si consiglia di richiedere alla Mambretti Metalli ulteriori informazioni.

Gli aggiornamenti della presente scheda tecnica saranno inviate solamente ai clienti che hanno ritirato il materiale nei sei mesi antecedenti la data della nuova modifica.